

PRODUCTINFORMATIEBLAD

BEWEBE® Fix Hechtmortel Zakgoed

Bewebe® Fix Hechtmortel Zakgoed

FixMix hecht- en stelmortel voor banden en blokken geleverd in zakgoed.

Omschrijving

Kunstharsdispersie gebonden sterk polymeer verbeterde Hechtmortel

Polymeerverbeterde sterk hechtende stel- en hechtmortel (PCC Mortel).

Toepassing

- Verlijmen betonelementen (betonbanden, rotondeblokken, kantstenen, etc) op asfalt en beton
- Verlijmen natuursteen op asfalt en beton
- Aanbranden natuursteen bij straten in splitbeton
-

Voordelen en eigenschappen

- absoluut waterdicht
- zeer hoog polymeer (SBR) gevuld
- goede hechting
- goede treksterkte : 8,9 N/mm²
- hoge druksterkte : 55,0 N/mm²
- zeer goede buigtreksterkte: 10,8 N/mm²
- verwerkbaar bij T : +3°C / +30°C
- verwerkbaar: onder vochtige omstandigheden
- gezondheid / milieu: niet schadelijk voor gezondheid en milieu

Kleuren

Grijs

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van de ondergrond

Richtlijnen voor aanmaken primer:

- primer in 50 kg. set bestaande uit; - 25 kg. zak FixMix cement en
- 25 kg. vat FixMix dispersie
- beide delen van primerset 1:1 samenvoegen in emmer,
- goed mengen middels boor/mengvin tot een homogeen mengsel,
- tijdens verwerking de primer af en toe doormengen m.b.v. de stoffer,
- verwerkingstijd afhankelijk van omgevingstemperatuur, ca. 2 tot 4 uur.

Richtlijnen voor aanmaken mortel:

- mortel set bestaande uit;
- 25 kg zak met droge mortel en
- vat met FixMix dispersie.
- leeg 1 zak in de panmixer/dwangmenger en laat deze draaien,
- al draaiende de benodigde hoeveelheid vloeistof toevoegen (bij speciekuip al draaiend n.v.t.),
- alvorens de volgende zak(ken) te legen, eerst de totaal benodigde hoeveelheid vloeistof toevoegen (dit i.v.m. vastlopen),
- goed mengen met behulp van panmixer / mortelmixer tot een homogeen mengsel,
- eventueel op juiste verwerkingsdichtheid brengen met behulp van extra FixMix vloeistof,
- verwerkingstijd afhankelijk van omgevingstemperatuur, ca. 30 tot 45 minuten.

**Verwerkingsvoorschriften:**

- ondergrond dient vrij van stof en losse delen te zijn, bij beton de sluier verwijderen,
- band(en) / blok dient vrij van stof en losse delen te zijn,
- ond
- zorg ervoor dat eventueel aanwezige plassen worden verwijderd,
- ondergrond als zowel het band / blok primeren (aanbrandlaag),
- let erop dat de primer geen kans krijgt om te drogen, anders opnieuw primeren,
- laag mortel (min. 5 mm) op ondergrond aanbrengen (van hoog naar laag werken),
- eventueel i.p.v. band primeren bovenkant mortel primeren middels spatten met stoffer,
- band(en) / blok onmiddellijk plaatsen,
- band(en) / blok op juiste hoogte brengen en verdichten van de mortel middels stootblok,
- bij te lage band/blok over de band-/bloklengte een nieuwe laag mortel aanbrengen,
- teveel aan mortel verwijderen en evt. hergebruiken binnen verwerkingstijd.

Reiniging dwangmenger / panmixer c.q. mortelmixer:

- tijdens pauzes met grote hoeveelheid water laten draaien,
- einde dag middels hogedrukreiniger of grote hoeveelheden water

**BEWEBE B.V.**

Rijnlanderweg 1239

Postbus 66

2150 AB Nieuw Vennep

Tel: +31 646334820

E-mail: info@bewebe.nl

Administratie: administratie@bewebe.nl

BTW: 854.587.214B01

KvK: 61998753

Iban: NL61 ABNA 0426631749